PROZON

FICHE TECHNIQUE

PRIMAIRE POLYVALENT - SÉCHAGE RAPIDE
Référence : 02400







RESUME

Le primaire pour peinture acrylique est un primaire composé d'une phase solvantée, mono-composant à utiliser pour le marquage routier. Applicable sur supports tels que : anciennes peintures, béton ou anciennes thermoplastiques.

Les points forts :

- Facile d'emploi
- Vernis fluide et pénétrant
- Forme un feuil insaponifiable, dur
- Fluide et pénétrant

DECLINAISONS

Volume
4,5 L
22,5 L

DESCRIPTION

Pourquoi le primaire d’accrochage en phase solvantée ?

Le primaire d’accrochage mono composant est un produit professionnel qui vous permet d'avoir une finition de haute qualité et de protéger la route des imperfections. Il sèche rapidement et est facile à appliquer. Si c'est votre première fois,

nous vous recommandons de lire les conseils suivants : la sous-couche doit être appliquée sur une route complètement sèche, elle peut être appliquée en une ou plusieurs couches, attendez toujours que le support soit sec avant de décider du nombre de sous-couches.

Le primaire d’accrochage acrylique en phase solvantée permet une adhérence optimale des peintures acryliques pour marquage routier. Cette sous-couche est destinée aux supports en béton mais aussi aux anciennes peintures ou anciens thermoplastiques. Il est très facile à l'emploi, car sa texture est fluide et pénétrant. Une fois sec, ce primaire va former un feuil insaponifiable, dur et brillant, prêt pour le passage de la peinture.

Quand utiliser le 3S PRIM ?

- Avant d’appliquer de la peinture routière sur support béton.
- Avant d’appliquer de la peinture routière sur un enrobé pauvre en liant bitumineux
- Avant d’appliquer de la peinture routière sur ancien marquage en résine thermoplastique.

Aller plus loin avec le primaire polyvalent

Le support doit être préparé au préalable, ou du moins s'assurer qu'il est propre, sec et exempt de matière non adhérente et pour garantir une adhésion optimale, la surface traitée doit être exempte d’huile, à une température entre + 5°C et +35°C et à une hygrométrie < 80 %.

Comment l'appliquer en fonction du type de revêtement ?

<u>Revêtement ancien :</u>

Appliquer directement le primaire acrylique

Revêtement hydrocarboné neuf :

Sur un revêtement neuf l’application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage.

Revêtement béton :

Faire un grenaillage puis appliquer une couche de primaire d’accrochage au rouleau. Sur une chape neuve, laissez au minimum 3 semaines de séchage.

Il existe différentes manières d’appliquer votre primaire d’accrochage selon l’état de votre support. Si votre support est plat et régulier vous pouvez utiliser un rouleau entre 6 et 10 mm. En revanche, si votre support comporte des irrégularités, il est préférable d’utiliser une machine à pulvériser.

En effet, cette méthode permet d’appliquer votre primaire d’accrochage sur chaque endroit de votre support, de plus si votre support est friable le pulvérisateur évitera de le toucher et de l’endommager durant la pose. À noter : un surdosage entraînera une faible résistance mécanique.

Caractéristiques techniques du primaire acrylique en phase solvantée

Dosage : 0,2 à 0,4 l/m²

Nettoyage des outils : Diluant éco

Temps de stockage : 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et des fortes chaleurs.

Temps de séchage : 15 minutes à 20°c

Densité : 0.90 kg/L

Teinte : Transparent

Matériel : Rouleau ou Airless

Conditionnement : 4,5 L et 22,5 L