PROZON

FICHE TECHNIQUE

MÉLANGE BILLES DE VERRES ET CHARGES ANTIDÉRAPANTES POUR PEINTURE ROUTIÈRE À L'EAU
Référence : 08848

RESUME

Le mélange de billes de verres et de charges antidérapantes et à saupoudrer sur la peinture routière blanche à l'eau.

Cela rend alors la peinture plus adhérente, plus visible de nuit et plus résistante dans le temps.

Assemblée avec le dosage adéquat, la peinture routière sera alors certifiée NF par l'ASCQUER et aura une performance de P5 Q2 R3 S1. La certification est : rétroréfléchissant.

Pack de 25 kilos.

Les points forts :

- Performance PR Q2 R3 S1
- Double caractéristique : antidérapant et rétroréfléchissant
- Certifié NF par l'ASCQUER

DESCRIPTION

Description du mélange de billes de verres et de charges antidérapantes

Le mélange est composé de billes 500-180 microns et de

cristobalite. Il doit être utilisé à raison de 376 g/m² comme saupoudrage sur la peinture pour route à l'eau blanche. Ainsi, la peinture obtiendra la performance P5 Q3 R3 S1 et sera certifié par l'ASCQUER.

Le saupoudrage permet de renforcer l'anti glissance, la rétroréflexion et la durabilité de la peinture.

Certification obtenue pour la peinture routière grâce au mélange

Certification	Performance	Détails de la performance	Application de la peinture	Saupoudrage
Rétroréfléchissant	P5 Q2 R3 S1	• P5 : 1 million de passages de roue sur le marquage • Q2 : Visibilité de jour, Qd ≥ 100 • R3 : Visibilité de nuit, RI ≥	426 g/m²	376 g/m²

150
- S1 : Adhérence, SRT ≥ 0,45

Caractéristiques du mélange rétroréfléchissant et antidérapent

- Conditionnement : sac de 25 kg
- Mélange : billes 500-180 microns et cristobalite